



RÖFIX 960 fein

Hafnermörtel



Anwendungsbereiche:	Zum Mauern und Verputzen von Kaminen und Öfen (nicht in der Feuerzone). Hohe bzw. niedere Temperaturen beeinträchtigen den Abbindeprozess. Der Ofen muss ausreichend temperiert werden.
Materialbasis:	•Luftkalk •Klassierte Sande •Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Eigenschaften:	•Gute rationelle Verarbeitung •Gute Steinhafung •Gute Kellengängigkeit
Verarbeitung:	     
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn und Regen) schützen.
Untergrund:	Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen (wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc.) sein.
Untergrund-Vorbehandlung:	Untergrund muss trocken sowie frei von Staub und Schmutz sein.
Zubereitung:	Einen Sack mit vorgegebenen Menge sauberem Wasser mittels geeigneter Maschine oder Quirl mischen bis eine homogene, fließende, knollenfreie Masse entsteht. Mischzeit ca. 2-3 Minuten. Angerührter Mörtel ist innerhalb von 1/2 Stunde mit einem geeigneten Einpressgerät einzubringen.
Verarbeitung:	Homogen angemischter Mörtel mit entsprechendem Werkzeug je nach Anwendung auftragen. Mörtel lässt sich in Schichten von 10-30 mm mit der Kelle auftragen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Mindestputzdicke 10 mm Wascheln nur mit Putzschlämme niemals mit blankem Wasser.
Gefahrenhinweise:	Enthält Kalkhydrat. Xi reizend. Haut und Augen schützen.
Verpackungshinweise:	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.
Lagerung:	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:

Art. Nr.	18316
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0-1,6 mm
Literergiebigkeit	ca. 17 ltr./EH
Verbrauch	ca. 10 kg/m ² /cm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,5 ltr./EH
Trockenrohdichte	ca. 1.700 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 Tage)	> 1,5 N/mm ²



RÖFIX 960 fein

Hafnermörtel



Technische Daten:

Art. Nr.	18316
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,5 ltr./EH

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblätter.